

NAVODILA

AKRILNI POLIURETANSKI VODOODPORNİ PREMÄZ AQUACOATZ™

VOLUMEN

1 kg

O IZDELKU

Poliuretanski antikorozijski in vodoodporni premaz YF-200 je enokomponentni poliuretanski premaz, sestavljen iz poliuretanskih predpolimerov, funkcionalnih dodatkov in polnil. Ob nanosu na površino izdelek reagira z vlago v zraku in tvori gost, elastičen, visoko zmogljiv gumijast premaz.

- Pripravljen za uporabo, primeren za gradnjo.
- Okolju prijazen, vodoodporen in protikorozijski.
- Močna lepilna sila, visoka odpornost proti obrabi.
- Izjemno močna odpornost proti razpokam, dobra odpornost proti vodi.



PODROČJE UPORABE

- Hidroizolacijski projekti za različne vrste streh in kopalnic.
- Hidroizolacija na površinah podzemnih konstrukcijskih elementov, ki so izpostavljene vodi.
- Hidroizolacija in protikorozijska zaščita za površine, ki so izpostavljene vodi, rezervoarjev za čiščenje odpadnih voda, kleti, bazenov, projektov civilne obrambe, skladiščnih rezervoarjev, prepustov, predorov, mostov, rezervoarjev itd.
- Protikorozijska zaščita kovinskih cevovodov, tal v delavnicah, rezervoarjev za vodo itd. in lepljenje lesenih tal, cementnih plošč, azbestnih izdelkov, izdelkov iz steklenih vlaken, keramičnih izdelkov, talnih plošč itd.
- Uporablja se lahko tudi kot tesnilni material za gradbene konstrukcije.

NAVODILA ZA UPORABO

- **NAČIN NANOSA:** Nanesite neposredno na površino z valjčkom, čopičem ali razpršilcem.
- **POGOJI SKLADIŠČENJA:** Izdelek shranjujte v zaprti embalaži na hladnem in suhem mestu pri temperaturi nad 0 °C, stran od vročine in neposredne sončne svetlobe.
- **PRIPRAVA POVRŠINE:** Površina mora biti gladka, trdna, čista, brez oljnih madežev, prahu in drugih sipkih materialov. Očitne vrzeli in luknje je treba zapolniti in zgladiti s cementno malto, ostre robove pa zgladiti. Pri peščenih površinah je treba pred nadaljevanjem gradnje

hidroizolacije uporabiti sredstvo za utrjevanje peska našega podjetja.

- **PREVIDNOSTNI UKREPI:** Ne nanašajte pod 0 °C ali med dežjem. Zmešano pasto je treba porabiti v 2 urah. Na območjih z visoko vlažnostjo in slabim prezračevanjem je treba uporabiti prezračevalno opremo, da se pospeši strjevanje hidroizolacijskega sloja.
- **PRIPOROČENA UPORABA:** Količina vodoodpornega materiala, ki je potrebna za dva sloja, nanesena neposredno s čopičem, je približno 1-2 kg/m², debelina pa približno 1-1,2 mm. Na območjih s hudo vodoprepustnostjo lahko nanesete več slojev, da dosežete debelino, ki jo zahtevajo ustrezne tehnične specifikacije hidroizolacijskega inženiringa.

OPOZORILA

- Samo za zunanjo uporabo.
- Hranite zunaj dosega otrok.
- Izogibajte se stiku z očmi.
- Če se pojavijo znaki draženja ali izpuščaji, prenehajte z uporabo.
- Shranjujte v hladnem in suhem prostoru.
- Med uporabo tega izdelka ne jejte, ne pijte in ne kadite.
- Nositi zaščito za oči/obraz.
- Sestavine: akrilni polimer, voda, barvna pasta na vodni osnovi, kalcij v prahu, fungicid, sredstvo za preprečevanje penjenja.
- Vsebino/posodo odstranite v skladu z nacionalnimi predpisi.
- Rok uporabnosti: 12 mesecev.
- Izdelano na Kitajskem.

